



FERSINT 61

ANTIRUGGINE SINTETICA
AL FOSFATO DI ZINCO



DESCRIZIONE: Anticorrosiva alchidica per ferro, mano intermedia per ciclo antiruggine al fosfato di zinco.

UTILIZZAZIONE: Protezione anticorrosiva del ferro. Sovrapplicabile con gli smalti sintetici STARMARINE.

APPLICAZIONE: Spazzolare eventuali tracce di ossido, sporcizia, grasso e parti in fase di distacco e spolverare accuratamente.

CONDIZ. APPLICATIVE: Applicare solo con temperatura ambiente e del supporto superiore ai 10°C ed umidità relativa minore dell' 80%. Controllare che la differenza di temperatura tra supporto ed ambiente non causi su di esso depositi di rugiada.

RESIDUO SECCO: 52 ± 1 % in volume

PESO SPECIFICO: 1,35 ± 0,1%

STRATI PRESCRITTI: Due, 100 µm totali minimo.

DILUIZIONE: Pronto all'uso, se necessario diluire il meno possibile con diluente per sintetici 740 o, all'interno, ragia minerale dearomatizzata inodore NS 730.

ESSICCAZIONE: Fuori polvere 20', al tatto 2 ore, sopravverniciabile 12 ore, secco apparente completo 48 ore (23° e 50% UR.)

APPLICAZIONE: Pennello, rullo, spruzzo.

RESA TEORICA: 10 m² per litro per strato

CONFEZIONI: 0,500 - 2,5 - 14 Lt.

COLORE: Grigio, rosso ossido, arancio.

STOCCAGGIO: 12 mesi in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore e da cariche elettrostatiche.

COV: Sottocategoria BS/g (vedi Tabella pag. 64)



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.