



ZINCOPRIMER

PRIMER ANTIRUGGINE
PER LAMIERE ZINCATE



DESCRIZIONE: Pittura ad elevate prestazioni antiruggine tollerante di una superficie con tracce di ruggine e/o umida.

UTILIZZAZIONE: Primo e secondo strato su acciaio, con elevato potere bagnante ricopribile facilmente con lo smalto sintetico: STARMARINE. Fondo aggrappante anticorrosivo per alluminio e leghe leggere.

DILUIZIONE: 3% per applicazione a pennello con serie NS740.8/10% per applicazione a spruzzo con serie NS850.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: Agitare accuratamente fino a colore e consistenza uniformi.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI: **Superfici nuove:** acciaio possibilmente decalaminato intervenire con pulizia meccanica corrispondente al grado St3. dello Svensk Standard. **Leghe leggere o lamiera zincata:** lavaggio con solvente o detergente alcalino, applicare ZINCOPRIMER. Si consiglia di irruvidire carteggiando leggermente lamiere zincate lisce a specchio.

Superfici già verniciate: eliminare con mezzi meccanici tutte le parti non perfettamente aderenti e di ossido, applicare una mano molto diluita, dopo l'essiccazione applicare una seconda mano di ZINCOPRIMER non diluito.

SPECIFICHE TECNICHE TIPO DI PRODOTTO: Monocomponente pronto all'uso.

COMPOSIZIONE: A base di resine alchidiche modificate con fenoliche.

PESO SPECIFICO: 1.40 (\pm 0,05) Kg/l

COLORE: Grigio chiaro, bianco a richiesta per quantitativi.

ESSICCAZIONE: un'ora al tatto (a + 23°C e 60% U.R.) 6 ore per la ricopertura.

CONSUMO TEORICO: 85 ml / m² per mano (11/12 m² per litro)

SPESSORE PER STRATO: 50 μ m

STRATI PRESCRITTI: Due.

CONFEZIONI: 0,750 - 2,5 - 14 litri.

CONSERVAZIONE: Un anno sigillato con temperatura inferiore ai 40°C.

ETICHETTATURA DI SICUREZZA: Il prodotto è infiammabile, non contiene sostanze nocive ed è esente da simbologia di pericolosità secondo le più recenti normative nazionali e comunitarie. Osservare comunque le più elementari norme di sicurezza, non ingerire, ventilare l'ambiente durante l'uso, non gettare residui in mare o nelle fognature. Il prodotto è infiammabile, conservare lontano da fiamme e scintille, in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non fumare e respirare i gas, fumi, vapori, aerosoli.

COV: Sottocategoria BS/g (vedi Tabella pag. 64)



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.