



ZINKOTE

ZINCATURA MONOCOMPONENTE



COMPOSIZIONE: Zincante poliuretano monocomponente

SPESSORE FILM: 80 µm medi applicabili con una mano

CONSUMO TEORICO: 200 - 250 ml/m²

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI: Tutte le superfici da verniciare devono essere pulite da ossidi e asciutte. La sabbiatura SA 2 o meglio 2½ è raccomandata.

CONDIZIONI APPLICATIVE: Applicare su superfici sabbiate, non applicare a temperature minore di 10°C e con umidità relativa maggiore del 70 % l'indurimento e la resistenza sono ritardati da bassa temperatura.

ATTREZZO: Pennello - spruzzo airless Spruzzo convenzionale, per evitare sedimentazione è necessario disporre di serbatoi muniti di agitatore.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE: Miscelare sino a colore e consistenza uniformi, diluire portando a viscosità applicativa.

DILUIZIONE: 3 -10 % Con NS.980

COLORE: Grigio.

ASPETTO: Opaco matto.

ESSICCAZIONE

al tatto: 1/2 ora

Ricopribile: 12 ore

Secco apparente: 48 ore

DURATA IN MAGAZZINO: 6 mesi circa.

CONFEZIONI: 0,5 e 2,5 litri

NOTE DI SICUREZZA: Il prodotto è in soluzione di solvente dearomatizzato ed è esente da simbologia di pericolosità secondo le più recenti normative nazionali e comunitarie. Osservare le norme di sicurezza, non ingerire, ventilare l'ambiente durante l'uso, non gettare residui nelle fognature. Il prodotto è infiammabile, conservare lontano da fiamme e scintille, in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non fumare e respirare i gas, fumi, vapori, aerosoli.

COV: Sottocategoria BS/g (vedi Tabella pag. 64)



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.